



ADHESIVO DE CONTACTO FUL – STIK MI - 200

APLICACION

Especialmente apto para el pegado de PVC, plástico en general, suelas microporosas, termoplásticas, goma y cuero, entre sí o en combinación de unos con otros. También se utiliza en los trabajos de adhesión en fabricación de zapatillas de PVC por inyección. (Considerando que existen varios tipos de PVC, la temperatura recomendada en la máquina inyectora varía entre los 180 - 200°C)

CARACTERISTICAS

Aspecto: líquido transparente.

El producto es inflamable de primera, mantener lejos del fuego y del calor. No debe apagarse con agua. Utilizar el adhesivo en ambientes ventilados, sus vapores son tóxicos. Su inhalación es peligrosa para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años.

Sólidos: 18 %

Viscosidad: 3400 - 5500 cps (viscosímetro Brookfield RVT, spin 4, vel. 20).

INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies a unir deben estar limpias y libres de polvo. Cuando se trata de superficies de PVC u otros plásticos, aplicar MI- 200 extendiendo una película delgada y homogénea y dejar secar. Una vez seco, reactivar con calor durante aproximadamente 20 segundos entre 60-80°C, y pegar inmediatamente en caliente aplicando presión. Cuando se trata de suelas termoplásticas o de goma, dado que las mismas por su proceso de fabricación tienen una película de desmoldante, hay que realizar una preparación previa de la superficie a pegar, consistente en eliminar la capa de protección de la suela, efectuando un ataque químico con un mordiente (limpiador de base) para permitir que el adhesivo penetre en la superficie y desarrolle perfectamente el anclaje o adhesión.

Almacenaje: El adhesivo almacenado en local ventilado, fresco y seco tiene una vida útil de un año como mínimo. Mantener el adhesivo en su envase cerrado para evitar la evaporación del sistema de solventes.

PRESENTACIONES

Envase metálico x 160 kgs., 14 kgs., 4x2.8 kgs., 12x750gr., 12x400grs., 24x200 grs.

La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que FUL STIK SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. FUL STIK SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.

En vista de los numerosos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestro producto, estos datos no excluyen al cliente de realizar sus propios ensayos; como tampoco se puede considerar a la información aquí contenida como especificaciones ni como garantía legal para ciertas propiedades, o que el mismo sea adecuado para para un determinado uso no específico.

FUL STIK SRL.

Sadi Carnot 2473 – (1615) - Grand Bourg Pcia. de .Bs.As.

Tel. (03327) 442314

e-mail: adhesivos@fulstik.com www.fulstik.com