

ADHESIVO DE CONTACTO *Sin Tolueno*

FUL - STIK P - 80

Aplicación

Adhesivo sintético, para unir paneles de plástico laminado y estratificado, Cloruro de Polivinilo rígido, todo tipo de cueros, suelas, goma, metales, materiales duros y blandos, etc., a superficies horizontales y verticales, sin necesidad de ejercer presión mecánica.

CARACTERISTICAS

Descripción: adhesivo de doble contacto de base solvente, sin tolueno.

Aspecto: líquido viscoso ámbar.

Material base: cauchos policloroprenicos, resinas, reticulantes y estabilizantes.

Sólidos: 20 %

Viscosidad: 4000 - 5600 cps (viscosímetro Brookfield RVT, spin 5, vel. 50). Líquido tixotrópico, adecuado para aplicar con pincel o espátula.

Resistencia al calor: Buena resistencia hasta temperatura de 60 - 70°C.

Resistencia química: La película seca de adhesivo no es afectada por agua ni por solventes hidrocarbonados alifáticos.

Limitaciones: Se recomienda trabajar a temperatura ambiente no inferior a 10°C.

Almacenaje: El adhesivo almacenado en local ventilado, fresco y seco tiene una vida útil de dos años como mínimo. Mantener el adhesivo en su envase cerrado para evitar la evaporación del sistema de solventes.

PRECAUCIONES

El producto es inflamable de primera, mantener lejos del fuego y del calor. No debe apagarse con agua.

Utilizar el adhesivo en ambientes ventilados, sus vapores son tóxicos. Su inhalación es peligrosa para la salud.

INSTRUCCIONES DE USO

Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvo y grasa. Se aplica con espátula o pincel sobre ambas superficies (en caso de cuero y suela raspar previamente) extendiéndolo rápida y completamente en una sola dirección. Se deja secar hasta que la película pueda tocarse sin que se levante (de 10 a 20 minutos), según condiciones ambientales. Luego se colocan ambas superficies en contacto y se presiona fuertemente a mano o con un rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

PRESENTACIONES

Envase metálico x 160 kgs., 14 kgs., 8 kgs., 4x 2.8 kgs., 12x 750 grs., 12x 400 grs., 24x 200 grs.

La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que FUL STIK SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. FUL STIK SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.

En vista de los numerosos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestro producto, estos datos no excluyen al cliente de realizar sus propios ensayos; como tampoco se puede considerar a la información aquí contenida como especificaciones ni como garantía legal para ciertas propiedades, o que el mismo sea adecuado para para un determinado uso no específico.

FUL STIK SRL.

Sadi Carnot 2473 – (1615) - Grand Bourg Prov. de Bs. As.

Tel. (03327) 442314

e-mail: adhesivos@fulstik.com www.fulstik.com